

BAB V

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan dan literatur-literatur yang mendasarinya, dapat diambil kesimpulan :

1. Korosi akan meningkat dengan hadirnya garam NaCl. Laju korosi maksimum dicapai pada konsentrasi NaCl 1 M. Pada konsentrasi NaCl 3 M dan 5 M laju korosi akan semakin berkurang.
2. Pada pH semakin asam (6,03 ; 3,83) laju korosi akan meningkat terus. Laju korosi minimum dicapai pada pH 10,30. Harga pH diatas 12,10 laju korosi akan meningkat.