

BAB V

KESIMPULAN

Dari data-data yang diperoleh dalam penelitian ini dapat disimpulkan:

1. K_2CO_3 serta K_2CO_3 dan K_3PO_4 dapat mengaktifkan arang tempurung kelapa menjadi karbon aktif tanpa pemberian aliran gas CO_2 .
2. Perbedaan komposisi campuran K_2CO_3 dan K_3PO_4 dan temperatur aktivasi tidak memberikan perbedaan yang nyata dalam distribusi ukuran pori karbon aktif.
3. Pada temperatur aktivasi $500^\circ C$ campuran K_2CO_3 dan K_3PO_4 memberikan harga volume pori, luas permukaan dan bilangan iodium karbon aktif yang lebih besar dibanding aktivasi hanya menggunakan K_2CO_3 atau K_3PO_4 . Temperatur memiliki pengaruh yang nyata terhadap volume pori, luas permukaan dan bilangan iodium arang aktif. Hasil terbaik diperoleh pada $800^\circ C$ menggunakan K_2CO_3 .

