

TABEL KADAR ASPAL OPTIMUM

AC-WC Pertamina Pen 60/70

Sifat-Sifat Campuran	Rentang Kadar Aspal yang Memenuhi Spesifikasi		
	4	5	6
Rongga dalam campuran (%) (VIM)	■	■	■
Rongga diantara agergat (%) (VMA)	■	■	■
Rongga terisi aspal (%) (VFB)	■	■	■
Rongga dalam campuran pada kepadatan mutlak (%)	■	■	■
Stabilitas (Kg)	■	■	■
Kelelehan (mm)	■	■	■
Hasil bagi Marshall (Kg/mm)	■	■	■

↓
Kadar Aspal Optimum
5,4%

AC-WC Retona

Sifat-Sifat Campuran	Rentang Kadar Aspal yang Memenuhi Spesifikasi		
	4	5	6
Rongga dalam campuran (%) (VIM)	■	■	■
Rongga diantara agergat (%) (VMA)	■	■	■
Rongga terisi aspal (%) (VFB)	■	■	■
Rongga dalam campuran pada kepadatan mutlak (%)	■	■	■
Stabilitas (Kg)	■	■	■
Kelelehan (mm)	■	■	■
Hasil bagi Marshall (Kg/mm)	■	■	■

↓
Kadar Aspal Optimum
6%