

# Analisis Mineralogi dan Kandungan Kimia Endapan Lumpur Sidoarjo dan Arah Pemanfaatannya

*by* Tri Winarno

---

**Submission date:** 18-Dec-2019 10:43AM (UTC+0700)

**Submission ID:** 1236345166

**File name:** 21742-73193-3-PB\_OK.pdf (710.65K)

**Word count:** 3941

**Character count:** 23961

## Analisis Mineralogi dan Kandungan Kimia Endapan Lumpur Sidoarjo dan Arah Pemanfaatannya

Tri Winarno<sup>\*</sup>, Jenian Marin, Yeremia B. A. Gunawan

13

Departemen Teknik Geologi Fakultas Teknik, Universitas Diponegoro,  
Jl. Prof. Soedarto, SH, Kampus UNDIPTembalang, Semarang, Indonesia 50275

### Abstrak

Semburan lumpur Sidoarjo mengeluarkan volume sebesar  $\pm 80.000 \text{ m}^3$  setiap hari dan hanya dapat diatasi  $\pm 60.000 \text{ m}^3$  dengan cara mengalirkannya ke laut melalui Kali Porong. Surplus endapan lumpur tersebut meluap dan menggenangi daerah di sekitar pusat semburan lumpur sehingga menimbulkan masalah. Artikel ini memuat analisis mineralogi dan kandungan kimia dari endapan lumpur Sidoarjo sehingga dapat dimanfaatkan sesuai karakteristiknya. Sampel lumpur dinalisa menggunakan metode X-Ray Diffraction (XRD) dan X-Ray Fluorescence (XRF) untuk mengetahui mineralogi dan kandungan kimianya. Genesis dari endapan Lumpur Sidoarjo diinterpretasikan berasal dari batuan sedimen vulkaniklastik Formasi Kalibeng Atas yang bercampur dengan endapan Aluvial (Qa) karena mineral-mineral lempung yang dijumpai didominasi oleh mineral montmorillonit. Keberadaan Zona Sesar Watukosek yang memanjang dari Kompleks Gunungapi Arjuno-Welirang diinterpretasikan memberikan kontrol struktur terhadap pembentukan gunungapi lumpur Sidoarjo. Pemanfaatan endapan Lumpur Sidoarjo berdasarkan mineralogi dan kandungan kimianya dikelompokkan menjadi lima bidang, yaitu kesehatan, pertanian, perikanan, industri, dan kosmetik. Setiap bidang pemanfaatan membutuhkan mineral-mineral lempung khusus sehingga endapan Lumpur Sidoarjo harus diolah terlebih dahulu untuk menghilangkan unsur pengotor, mineral berat, pengecilan ukuran, peningkatan kemampuan absorpsi, dan kapasitas tukar kation.

**Kata kunci:** Lumpur Sidoarjo; XRD; XRF; mineral lempung; pemanfaatan mineral lempung

### Abstract

[Title: Characteristics of Clay Mineral of Sidoarjo Mud and Its Suggested Application at Renokenongo Village, Porong District, Sidoarjo Regency] Sidoarjo Mud Volcano still emits  $\pm 80.000 \text{ m}^3$  hot mud deposit per day and only  $\pm 60.000 \text{ m}^3$  of which is channeled into the ocean by Porong River. The surplus of the mud deposit overflowed and inundated the area around the center of the mudflow which have been making problems. This article deals with the mineralogy and chemical compound analysis of dep<sup>14</sup> Sidoarjo mud so that they can be directed to use in certain fields, according to their characteristics. The samples were analyzed by X-Ray Diffraction Method (XRD) and X-Ray Fluorescence (XRF) method to determine the mineralogy and chemical composition. Sidoarjo Mud deposit genesis is interpreted from volcanoclastic sediment rock which come from Upper Kalibeng Formation because the clay minerals found by XRD analysis show that montmorillonite as dominant mineral. The Watukosek Fault zone which extend from Arjuno-Welirang volcanoes complex interpreted to give structural control over the formation of Sidoarjo mud volcano. Sidoarjo Mud deposit utilization based on the mineralogy and chemical composition can be divided into five sectors, e.g. health, agriculture, fishery, industry, and cosmetics. Each sector requires specific clay mineral which led to treatment toward the Sidoarjo Mud deposit in order to eliminate the impurities and non-clay mineral from the deposit and also to shrink the mineral size, absorption capability enhancement, and cation exchange capacity (CEC) so the deposit can gain maximum utilization in each sector.

**Keywords:** Sidoarjo Mud; XRD; XRF; clay mineral; clay mineral application

<sup>\*</sup>Penulis Korespondensi.  
E-mail: [trwingeo@gmail.com](mailto:trwingeo@gmail.com)

## 1. Pendahuluan <sup>12</sup>

Semburan lumpur panas yang terjadi di lokasi pengeboran PT Lapindo Brantas, Desa Renokenongo, Kecamatan Porong, Indonesia sejak tahun 2006 menjadi salah satu bencana nasional yang terus berlanjut. Semburan Lumpur Sidoarjo ini telah mengakibatkan kerugian finansial maupun korban jiwa. Semburan ini mengeluarkan volume lumpur sebesar  $\pm 80.000 \text{ m}^3$  setiap hari dan hanya dapat diatasi  $\pm 60.000 \text{ m}^3$  dengan cara mengalirkannya ke laut melalui Kali Porong. Surplus sebesar  $\pm 20.000 \text{ m}^3$  perharitersebut meluap dan menggenangi daerah di sekitar pusat semburan lumpur sehingga perlu dibangun tanggul penahan lumpur yang mengelilingi pusat semburan Lumpur Sidoarjo.

Di sisi lain, jika ditinjau secara mineralogi, baik endapan lumpur maupun batulempung memiliki kandungan mineral lempung utama yang hampir sama yaitu: mineral kaolinit, illit, smektit dan klorit. Kelompok mineral tersebut dapat diidentifikasi baik karakteristik maupun komposisi kimia utamanya menggunakan sinar X yaitu dengan metode X-Ray Diffraction (XRD) serta X-Ray Fluorescence (XRF). Penentuan komposisi mineral dan unsur kimia utama dari endapan lumpur dengan metode XRD dan XRF ini dapat diaplikasikan dalam identifikasi genesis serta karakteristik dari endapan lumpur yang berada di dalam tanggul Lumpur Sidoarjo.

Untuk itu perlu dilakukan penelitian untuk menganalisis kandungan mineral dan kimia dari endapan lumpur Sidoarjo sehingga dapat dimanfaatkan sesuai karakteristiknya. Sampel lumpur dianalisa menggunakan metode X-Ray Diffraction (XRD) dan X-Ray Fluorescence (XRF) untuk mengetahui mineralogi dan kandungan kimianya. Hasil identifikasi genesis dan karakteristik mineral lempung dari endapan Lumpur Sidoarjo dapat digunakan sebagai dasar pembuatan saran pemanfaatan surplus endapan Lumpur Sidoarjo.

Lokasi penelitian meliputi seluruh area tanggul penahan Lumpur Sidoarjo dengan luas  $\pm 640 \text{ ha}$  dengan ketinggian dinding tanggul setinggi 12 meter yang berada di Desa Renokenongo dan sekitarnya, Kecamatan Porong, Kabupaten Sidoarjo, Provinsi Jawa Timur. Secara fisiografis, Sidoarjo termasuk dalam Zona Depresi Kendeng yang merupakan kelanjutan dari Zona Bogor-Serayu Utara. Zona ini mengalami *uplifting* serta deformasi sejak Plio-Pleistosen yang mengakibatkan terbentuknya anticlinorium, yaitu puncak lipatan besar permukaan bumi yang tersusun atas beberapa puncak lipatan kecil (Satyana & Asnidar, 2008). Fisiografis Sidoarjo dapat dilihat pada Gambar 1. Susunan stratigrafi daerah Sidoarjo dan sekitarnya dari tua ke muda adalah Formasi Ngimbang, Kujung, Prupuh, Kalibeng, Pucangan dan Endapan Aluvial.



Gambar 1. Fisiografi Pulau Jawa Bagian Timur Menurut van Bemmelen (1970); Kotak merah merupakan daerah penelitian.

Daerah Porong memperlihatkan adanya struktur permukaan yang sudah lama dikenal dan disebut sebagai Sesar Watukosek. Pelurusan Zona Sesar Watukosek juga menunjukkan keberadaan gunungapi lumpur lain seperti gunungapi lumpur Penanggungan, Pulungan, Gunung Anyar dan Karang Anyar. Hal tersebut mengimplikasikan pengaruh Zona Sesar Watukosek terhadap sistem hidrotermal yang membentuk gunungapi lumpur di sepanjang daerah ini. Kondisi tektonik aktif serta endapan sedimen kaya material organik yang matang membuat Jawa Timur memiliki setting ideal untuk pembentukan gunungapi lumpur. Keberadaan sistem Sesar Watukosek yang berarah NE – SW di area Lumpur Sidoarjo memberikan saluran yang dibutuhkan oleh lumpur, fluida dan gas pada kedalaman permukaan untuk naik ke atas permukaan membentuk gunungapi Lumpur Sidoarjo (Istadi dkk, 2009). Lumpur Sidoarjo mulai muncul pada 5 titik berbeda yang tersebar di sepanjang zona Sesar Watukosek yang merupakan sesar geser sinistral yang memanjang dari kompleks pegunungan Arjuno-Welirang dimana zona sesar ini telah banyak menghasilkan erupsi lumpur prasejarah.

## 2. Bahan dan Metode Penelitian

Sampel lempung diambil langsung dari lapangan untuk dianalisis di laboratorium. Pemilihan lokasi pengambilan sampel ini didasarkan pada tingkat kesegaran sampel, kondisi sampel (basah dan kering) serta jarak titik sampel dengan pusat semburan..

### Analisis Sifat Fisik Lempung

Analisis ini dilakukan untuk mengetahui sifat fisik endapan batuan seperti berat jenis, densitas, ukuran butir serta kadar air dari endapan lempung daerah penelitian ini dilakukan dalam dua tahap yaitu tahap pertama meliputi pengujian berat jenis dengan menggunakan analisis ASTM C128-93, densitas dengan menggunakan metode neraca pegas serta ukuran butir menggunakan metode analisis hidrometer. Tahap kedua pengujian yaitu analisis kadar air dengan menggunakan analisis ASTM C566-89 yang dilakukan oleh Pusat

Pengendalian Lumpur Sidoarjo di laboratorium pengujian sifat fisik batuan.

**Analisis X-Ray Diffraction (XRD)**

Tujuan dari analisis ini adalah untuk mengetahui mineral lempung (*clay mineral*) yang ada pada endapan lumpur pada lokasi semburan Lumpur Sidoarjo yang dianalisis lebih lanjut untuk mengetahui genesa endapan lumpur tersebut. Uji XRD yang dilakukan pada ketiga sampel diberikan 2 macam perlakuan yaitu *air dried* serta etilen-glikol, pemberian perlakuan berbeda ini bertujuan untuk memperlihatkan mineral seperti montmorilonit yang menunjukkan kondisi berbeda saat diberikan kedua perlakuan ini. Analisis ini dilakukan oleh laboratorium geokimia, Departemen Teknik Geologi Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta pada 3 (tiga) sampel lempung yang dianggap mewakili daerah penelitian.

**Analisis X-Ray Fluorescence (XRF)**

Analisis XRF dilakukan pada sampel endapan lempung. Tujuan dari analisis ini adalah untuk mengetahui komposisi kimia dalam endapan lempung dalam bentuk presentase oksida utama sehingga dapat diketahui karakteristik dan genesis dari endapan lempung yang dianalisis. Analisis ini dilakukan oleh laboratorium geokimia Pusat Teknologi Bahan Galian Nuklir, Batan, Jakarta Selatan pada 3 (tiga) sampel yang dianggap mewakili daerah penelitian.

**4. Hasil dan Pembahasan**

Berikut merupakan pembahasan mengenai karakteristik Lumpur Sidoarjo, yang meliputi karakteristik fisik, karakteristik mineralogi dan karakteristik kimia.

**Karakteristik Fisik**

Karakteristik fisik endapan lempung daerah penelitian ditentukan dengan pengamatan lapangan pada sampel endapan lempung yang berada di dalam tanggul lumpur Sidoarjo serta pengujian laboratorium untuk mengetahui sifat fisik endapan. Secara fisik endapan lempung di lapangan memiliki warna abu-abu saat pada kondisi basah dan abu keputihan pada kondisi kering (Gambar 2.).

Berdasarkan analisisnya, karakteristik fisik endapan Lumpur Sidoarjo adalah memiliki nilai berat jenis yang besar yaitu antara 1,2 hingga 1,4 g/mL (Tabel 1) serta fraksi terbesar adalah lempung dengan persentase sebesar 81,5 % (Tabel 2).



**Gambar 2.** Kondisi endapan lempung di lapangan

**Tabel 1.** Hasil uji laboratorium sifat fisik endapan Lumpur Sidoarjo (Pusat Pengendalian Lumpur Sidoarjo, 2007)

Sampel	Sifat Fisik		
	Volume (ml)	Berat (g)	Densitas (g/mL)
LS-01	100	129,6	1,3
LS-02	100	124,2	1,24
LS-03	100	126,8	1,27
LS-04	100	132,3	1,32
LS-05	100	136,9	1,37
LS-06	100	127,8	1,28
LS-07	100	128,4	1,28
LS-08	100	131,8	1,32
LS-09	100	137,2	1,37
LS-10	100	132,8	1,33
LS-11	100	127,1	1,27
LS-12	100	129,7	1,3
LS-13	100	131,4	1,31
LS-14	100	136,2	1,36
LS-15	100	134,8	1,35

**Tabel 2** Hasil pengujian ukuran butir endapan Lumpur Sidoarjo (Pusat Pengendalian Lumpur Sidoarjo, 2007)


Jenis Butir	Satuan	Kandungan
Gravel	%	0
Sand	%	0,5
Silt	%	18
Clay	%	81,5

**Karakteristik Mineralogi**

Dari 7 sampel yang diambil di lapangan sebanyak 3 sampel dilakukan pengujian laboratorium berupa analisis XRD guna mengetahui komposisi mineral dari endapan lempung. Digunakan dua perlakuan berbeda pada masing-masing sampel yang diuji XRD yaitu perlakuan *air-dried* (Gambar 3.a) dimana kondisi sampel diangin-anginkan pada udara terbuka sebelum dilakukan penembakan sinar XRD, perlakuan lainnya adalah sampel ditembak dengan sinar XRD setelah sebelumnya diberi larutan etilen-glikol (Gambar

3.b). Tujuan dari dua perlakuan yang berbeda ini adalah untuk mengetahui mineral-mineral yang muncul pada kedua perlakuan serta mineral-mineral yang hanya muncul pada satu perlakuan saja. Metode pemberian larutan etilen-glikol digunakan untuk memisahkan serta mengidentifikasi mineral-mineral yang memiliki sifat

*non-swelling* seperti illit dan klorit. Selain itu metode ini digunakan juga untuk memisahkan mineral smektit (montmorillonit) dengan mineral lempung *mixed layers* dikarenakan mineral *mixed layers* memiliki genesis yang berbeda dengan mineral smc<sup>21</sup> pada umumnya. Jenis mineral lempung tiap sampel dapat dilihat pada Tabel 3.



Gambar 3. Contoh grafik hasil analisis XRD menunjukkan puncak kemunculan mineral lempung tertentu, perbandingan perlakuan *air dried* (a) dan etilen glikol (b) pada sampel Lusi 1.

Tabel 3. Hasil analisis XRD pada sampel endapan Lumpur Sidoarjo

No	Peak	d (Å)					
		Lusi-1		Lusi-2		Lusi-3	
		Air Dried	Etilen-Glikol	Air Dried	Etilen-Glikol	Air Dried	Etilen-Glikol
1	M <sup>1</sup>	15,6	17,7	15,6	18,0	15,2	17,6
	M <sup>2</sup>	5,02	8,98	5,03	5,02	4,99	3,55
	M <sup>3</sup>	4,50	5,02	4,49	3,02	4,50	3,33
	M <sup>4</sup>	-	-	-	3,90	3,74	3,01
	M <sup>5</sup>	-	-	-	3,02	3,55	-
	M <sup>6</sup>	-	-	-	-	3,33	-
2	P <sup>1</sup>	-	10,2	10,3	4,27	4,25	4,25
	P <sup>2</sup>	-	4,26	-	-	-	-
3	H <sup>1</sup>	10,1	-	7,26	10,2	10,1	-
	H <sup>2</sup>	-	-	4,27	7,24	-	-
	H <sup>3</sup>	-	-	-	4,49	-	-
	H <sup>4</sup>	-	-	-	3,34	-	-
4	N <sup>1</sup>	7,23	-	-	-	-	7,20
	N <sup>2</sup>	-	-	-	-	-	4,43
6	K <sup>1</sup>	3,57	7,17	3,57	-	7,14	-
	K <sup>2</sup>	-	4,48	-	-	-	-
	K <sup>3</sup>	-	3,57	-	-	-	-
7	D	-	3,77	-	-	-	-
8	I <sup>1</sup>	3,34	3,34	3,35	-	-	4,99
	I <sup>2</sup>	-	-	-	-	-	-
9	C	-	-	3,21	3,21	-	-
10	L	3,20	3,20	-	-	3,20	3,20

M = montmorillonit, P = *palygorskite*, H = halloysit, N = *nacrite*, K = kaolinit, D = *dickite*, I = illit, C = *clintonite*, L = *laumontite*

Hasil analisis XRD menunjukkan bahwa pada ketiga sampel dijumpai mineral mineral lempung seperti montmorillonit, *halloysite*, dan kaolinit, dalam jumlah yang relatif tinggi karena mineral mineral tersebut muncul lebih dari satu *peaks* serta intensitas yang cukup tinggi/tajam, selain itu juga dijumpai mineral dari kelompok illit namun dalam jumlah yang relatif sedikit. Selain mineral-mineral lempung utama tersebut juga ditemukan mineral lempung lain seperti *palygorskite*, *nacrite*, *dickite*, *clintonite* dan *laumontite*.

**Karakteristik Kimia**

Pengujian laboratorium lain yang dilakukan berupa analisis XRF guna mengetahui kelimpahan dari masing-masing oksida utamaserta *trace elements* dari endapan Lumpur Sidoarjo. Hasil analisis terlihat pada Tabel 4.

**Genesis Endapan Lumpur Sidoarjo:** Berdasarkan data XRD dan XRF dapat dibuat suatu interpretasi mengenai pembentukan endapan Lumpur Sidoarjo dimulai dari interpretasi batuan asal pembentuk endapan hingga proses geologi yang mengakibatkan naiknya endapan Lumpur Sidoarjo ke atas permukaan tanah. Apabila dikorelasikan dengan data XRF dari penelitian, mineral montmorillonit merupakan mineral yang paling dominan muncul. Berdasarkan

komposisi sodium dan kalsiumnya dimana komposisi sodium memiliki presentase yang lebih tinggi, diinterpretasikan bahwa montmorillonit yang dijumpai pada daerah penelitian merupakan jenis Na-Montmorillonit. Montmorillonit jenis tersebut merupakan jenis yang memiliki kemampuan untuk kembang-susut (*swelling*).

Tabel 4. Hasil analisis XRF sampel Lumpur Sidoarjo

No.	Simbol	Konsentrasi %			
		Lusi-1	Lusi-2	Lusi-3	Rata-rata
1	Na <sub>2</sub> O	5,91	3,76	3,20	4,29
2	MgO	3,22	3,06	3,12	3,14
3	Al <sub>2</sub> O <sub>3</sub>	21,9	21,4	22,4	21,9
4	SiO <sub>2</sub>	54,7	57,0	58,4	56,7
5	P <sub>2</sub> O <sub>5</sub>	0,18	0,18	0,21	0,19
6	K <sub>2</sub> O	1,50	1,48	1,48	1,49
7	CaO	2,15	3,23	2,64	2,67
8	TiO <sub>2</sub>	0,77	0,78	0,79	0,78
9	Fe <sub>2</sub> O <sub>3</sub>	6,58	7,00	7,32	6,96
Total		96,9	97,9	99,7	

Kemunculan beberapa mineral lempung jarang turut mempengaruhi kondisi lingkungan tempat terbentuknya endapan Lumpur Sidoarjo. Ross dan Kerrmenyatakan bahwa mineral *nacrite* hanya dapat terbentuk pada lingkungan temperatur tinggi (Kerr, 1952). Keberadaan mineral *palygorskite* menunjukkan bahwa endapan Lumpur Sidoarjo

memiliki hubungan dengan *parent rock* yang bersifat karbonatan ataupun berasal dari endapan *lacustrine* (Shadfan & Dixon, 1984). Keberadaan mineral *dickite* yang keberadaannya sering dijumpai bersamaan dengan mineral kaolinit, mengindikasikan keterdapatannya suatu urat hidrotermal di bawah permukaan lapangan Lumpur Sidoarjo.

Kondisi serta batasan batuan asal dari mineral-mineral lempung dan non lempung di atas dapat dirangkum menjadi beberapa poin penting yaitu: 1) batuan asal dari endapan Lumpur Sidoarjo berasal dari batuan vulkaniklastik yang terendapkan pada lingkungan laut serta beraosisasi dengan batuan karbonatan. 2) Pembentukan endapan Lumpur Sidoarjo sangat dipengaruhi oleh aktivitas hidrotermal dengan suhu kurang dari 300 °C. Sebelum dilakukan interpretasi batuan asal endapan Lumpur Sidoarjo terlebih dahulu perlu dipahami mengenai kondisi regional lokasi semburan Lumpur Sidoarjo yang merupakan bagian dari Cekungan Jawa Timur yang adalah *inverted extensional basin* (Matthews & Bransden, 1995), dimana cekungan ini terdiri dari kumpulan *graben* berarah timur-barat yang aktif pada Paleogen dan mengalami pengaktifan kembali pada Miosen awal hingga Resen. Cekungan yang terbentuk pada Oligo-Miosen hingga Resen mengalami pengisian oleh material karbonat laut dangkal serta endapan lempung laut yang mana sebagian dari material tersebut diketahui sebagai material *overpressured* (Davies *dkk.*, 2007). Keberadaan Kompleks Gunungapi Arjuno – Welirang yang terdiri dari Gunungapi Arjuno, Gunungapi Welirang, Gunungapi Kawi dan Gunungapi Butak diinterpretasikan menjadi sumber panas dari sistem hidrotermal Lumpur Sidoarjo. Hipotesis tersebut juga didukung oleh penelitian geokimia gas pada pusat semburan Lumpur Sidoarjo yang dilakukan oleh (Mazzini *dkk.*, 2007) yang menunjukkan bahwa karakteristik geokimia gas pada pusat semburan hampir sama dengan karakteristik manifestasi kompleks gunungapi Arjuno-Welirang maupun gunungapi lumpur lain yang dijumpai di sekitar daerah penelitian.

Berdasarkan data tersebut diinterpretasikan bahwa sumber endapan Lumpur Sidoarjo berasal dari Formasi Kalibeng bagian atas yang mana penyusun formasi ini merupakan perselingan batupasir, tufa, tufaan, lapili tufa serta breksi yang memiliki lingkungan pengendapan laut dalam sehingga membentuk mekanisme pengendapan turbidit. Penyusun utama dari formasi ini merupakan batuan vulkanik sehingga memungkinkan terbentuknya mineral montmorillonit yang dijumpai pada endapan Lumpur Sidoarjo sebagai mineral dominan. Keberadaan mineral-mineral lempung jarang lain

diinterpretasikan merupakan pengaruh dari naiknya fluida hidrotermal.

#### Arahan Pemanfaatan Endapan Lumpur Sidoarjo

Endapan lempung merupakan salah satu material yang umum digunakan dalam berbagai bidang seperti pertanian, perikanan, kesehatan dan industri. Pemanfaatan endapan lempung khususnya Lumpur Sidoarjo selain untuk mengurangi surplus endapan yang dihasilkan pada lokasi tanggul setiap harinya juga dikarenakan endapan lempung secara mineralogi, sifat fisik dan geokimianya merupakan *natural absorbent* yang baik.

#### Pemanfaatan endapan Lumpur Sidoarjo dalam bidang kesehatan

Pemanfaatan mineral lempung dalam bidang kesehatan khususnya pembuatan obat-obatan melibatkan mineral-mineral lempung seperti smektit, *palygorskite* dan kaolinit. Mineral-mineral tersebut dapat digunakan sebagai konstituen aktif atau eksipien. Mineral lempung memiliki sifat-sifat seperti area permukaan luas, kapasitas sebagai adsorben, sifat reologi, sifat inert mineral terhadap reaksi kimia dan tingkat kadar racun yang rendah atau bahkan tidak ada bagi pasien (Carretero, 2002). Penggunaan mineral lempung sebagai konstituen aktif dapat diaplikasikan baik secara oral maupun *topical*. Penggunaan mineral lempung secara oral meliputi: (1) Pelindung gastrointestinal, (2) Obat pencahar oral, (3) Antidiare. Penggunaan mineral lempung secara *topical* meliputi: (1) Pelindung kulit, (2) Bahan eksipien. Selain digunakan sebagai sistem transportasi bahan gizi, mineral lempung khususnya montmorillonit juga telah banyak digunakan sebagai salah satu bahan campuran yang digunakan dalam pembuatan rekayasa jaringan tulang.

#### Pemanfaatan endapan Lumpur Sidoarjo dalam bidang pertanian

Percobaan yang dilakukan (Shattar, Zakaria, & Foo, 2017) menunjukkan bahwa mineral montmorillonit merupakan bahan yang baik digunakan dalam perawatan polusi herbisida sekunder yang dapat secara langsung diaplikasikan di lapangan baik pada endapan tanah maupun tubuh air.

#### Pemanfaatan endapan Lumpur Sidoarjo dalam bidang perikanan.

Pemanfaatan mineral lempung di bidang perikanan didasarkan pada kemampuan mineral lempung sebagai adsorben alami dimana struktur berlapis dari mineral lempung memiliki kemampuan untuk mengembang (*swelling*) ketika mengalami kontak dengan air sehingga dapat digunakan untuk menyerap bahan-bahan kimia berbahaya seperti

ammonia di dalam air (Rozic dkk, 2000 dalam Ismadji dkk., 2015).

**Pemanfaatan endapan Lumpur Sidoarjo dalam bidang industri**

Pemanfaatan mineral lempung pada bidang industri umumnya menggunakan mineral kaolinit sebagai bahan dasar dalam industri keramik, cat, plastik dan karet (Murray, 1961)

Mineral kaolin banyak digunakan dalam industri karet sebagai bahan tambahan. Penambahan mineral kaolin dapat memberikan peningkatan kekuatan, resistensi terhadap kerusakan dan kekakuan. Alasan utama penggunaan kaolin dalam industri karet adalah biaya yang lebih murah serta memberikan sifat fungsional yang baik. Mineral kaolin juga digunakan sebagai bahan pembuat cat karena mineral ini secara kimia tidak dapat bereaksi ataupun larut dalam cat, dapat memberikan sifat *flow* pada cat serta biaya yang murah. Penambahan mineral kaolin dalam material *thermosetting* dan *thermoplastic* memberikan sifat permukaan yang halus, *finishing* produk yang lebih baik serta memberikan resistensi terhadap serangan bahan-bahan kimia. Penambahan kaolin juga dapat memberikan kemudahan dalam pembentukan bentuk dasar suatu plastik.

**Pemanfaatan endapan Lumpur Sidoarjo dalam bidang kosmetik**

Pada endapan Lumpur Sidoarjo kelompok mineral yang ditemukan yang dapat digunakan pada bidang kosmetik adalah kaolin serta montmorillonit. Kelompok mineral kaolin digunakan dalam produk-produk seperti pelindung kulit, krim kosmetik serta bedak sedangkan montmorillonit digunakan dalam produk-produk seperti pelindung kulit, krim kosmetik, bedak serta masker (Carretero & Pozzo, 2009).

Penggunaan mineral lempung sebagai produk kosmetik ini memiliki suatu parameter dimana kandungan kimia pada mineral lempung harus berada di dalam *range* agar dapat diproduksi sebagai produk kosmetik, adapun perbandingan spesifikasi mineral lempung dalam bidang farmasi dan kosmetik (Lopez-Galindo, Viseras & Cerezo, 2007) dengan kadar mineral lempung daerah penelitian dapat dilihat pada Tabel 5. Mineral montmorillonit pada ketiga titik sampel memenuhi syarat untuk digunakan sebagai bahan baku produk kosmetik.

**5. Kesimpulan**

Hasil analisis menunjukkan bahwa endapan lempung dari semburan lumpur Sidoarjo di Kecamatan Porong memiliki berat jenis 1,2 – 1,3 g/mL, ukuran butir didominasi oleh *clay* dengan

komposisi sebesar 81,5 % dan kadar air sebesar 30 – 40 %. Berdasarkan analisis *X-Ray Diffraction* (XRD) endapan lempung memiliki kandungan mineral lempung yang dominan adalah montmorillonit, halloysit, dan kaolinit. Hasil analisis XRF mendukung hasil dari analisis XRD. Berdasarkan kandungan dominan monmorilonit, dapat diinterpretasikan bahwa genesis mineral lempung berasal dari ubahan batuan vulkanik dari Formasi Kalibeng bagian atas. Penyusun formasi ini merupakan perselingan batupasir, tufa, tufaan, lapili tufa serta breksi yang memiliki lingkungan pengendapan laut dalam. Endapan lempung pada daerah penelitian dapat dimanfaatkan dalam bidang kesehatan, pertanian, perikanan, industry, dan kosmetik. Sebelumnya, harus dilakukan pemisahan partikel mineral lempung dengan mineral non lempung serta zat pengotor pada endapan Lumpur Sidoarjo. Selain itu perlu dikaji lebih lanjut aplikasi mineral lempung daerah penelitian pada berbagai bidang industri menggunakan saran dan spesifikasi yang telah dibahas.

**Tabel 5.** Perbandingan spesifikasi mineral lempung dalam bidang farmasi dan kosmetik (Lopez-Galindo Viseras & Cerezo, 2007) dengan kadar mineral lempung daerah penelitian

No	Simbol	% Montmorillonite	Konsentrasi %		
			Lusi-1	Lusi-2	Lusi-3
1	Na <sub>2</sub> O	0 - 3,7	5,91	3,76	3,20
2	MgO	0,1 - 7,4	3,22	3,06	3,12
3	Al <sub>2</sub> O <sub>3</sub>	15,2 - 34	21,9	21,4	22,4
4	SiO <sub>2</sub>	51,2 - 65	54,7	57,0	58,4
6	K <sub>2</sub> O	0 - 1,8	1,50	1,48	1,48
7	CaO	0 - 4,2	2,15	3,23	2,649
8	TiO <sub>2</sub>	0 - 2,9	0,77	0,78	0,80
9	Fe <sub>2</sub> O <sub>3</sub>	0 - 13,6	6,58	7,00	7,32

**Ucapan Terima Kasih**

Terima kasih disampaikan kepada Anton Winarto dan Alwi Husein selaku pembimbing lapangan selama melakukan kegiatan pengambilan data penelitian di Pusat Pengendalian Lumpur Sidoarjo.

**Daftar Pustaka**

Carretero, M. I. (2002). *Clay Minerals and Their Beneficial Effects upon Human Health. A*

- 1 Review. *Applied Clay Science*, 21(3-4), 155-163.
- 6 Carretero, M.I., Pozo, M. (2009). Clay and non-clay minerals in the pharmaceutical industry Part I. Excipients and medical applications. *Applied Clay Science*, 46(1), 73-80.
- 8 Davies, R. J., Swarbrick, R. E., Evans, R. J., Huuse, M. (2007). *Birth of a Mud Volcano*. 23 *Last Java, 29 May 2006*, United Kingdom: Centre for Research into Earth Energy.
- 4 Ismadji, S., Soetaredjo, F. E., Ayucitra, A. (2015). Natural Clay Minerals as Environmental Cleaning Agents. *Clay Materials for Environmental Remediation*, 5-37.
- Istadi, B.P., Pramono, G.H., Sumintadireja, P., Alam, S. (2009). Modeling study of growth and potential geohazard for LUSI mud volcano: East Java, Indonesia. *Marine and Petroleum Geology*, 26(9), 1724-1739.
- 11 Kerr, P. F. (1952). Formation and Occurrence of Clay Minerals. *Clays and Clay Minerals*, 1(1), 19-32.
- 1 Lopez-Galindo, A., Viseras, C., Cerezo, P. (2007). Compositional, Technical and Safety Specifications of Clays to be used as Pharmaceutical and Cosmetic Products. *Applied Science*, 36(1-3), 51-63.
- 5 Matthews, S. J., Bransden, P. J. E. (1995). Late Cretaceous and Cenozoic Tectono-Stratigraphic Development of the East Java Sea Basin, Indonesia. *Marine and Petroleum Geology*, 12(5), 499-510.
- Murray, H. (1961). *Industrial Applications of Kaolin*. New Jersey: Georgia Kaolin Company.
- 3 Mazzini, A., Svensen, H., Akhmanov, G.G., Aloisi, G., Planke, S., Malthé-Sorensen, A., Istadi, B. (2007). Triggering and dynamic evolution of the LUSI mud volcano, Indonesia. *Earth and Planetary Science Letters*, 261(3-4), 375-388.
- Pusat Pengendalian Lumpur Sidoarjo. (2007). *Laporan Penelitian Sifat Lumpur*. Surabaya: Pusat Pengendalian Lumpur Sidoarjo.
- 7 Satyana, A.H., Asnidar. (2008). International Petroleum Association Annual Meeting. *Mud Diapirs and Mud Volcanoes in Depressions of Java to Madura: Origins, Natures, and Implications to Petroleum System*. Indonesia: Indonesian Petroleum Association.
- 10 Shadfan, H., Dixon, J. B. (1984). Occurrence of Palygorskite in the Soils and Rocks of the Jordan Valley. *Developments in Sedimentology*, 37, 187-198.
- 2 Shattar, S. F. A., Zakaria, N. A., Foo, K. Y. (2017). Utilization of Montmorillonite as A Refining Solution for Treatment of Ametryn, A Second Generation of Pesticide. *Journal of Environmental Chemical Engineering*, 5(4), 3235-3242.
- 16 van Bemmelen, R.W., (1970). *The Geology of Indonesia, IA*. The Hague: Government Printing Office.

# Analisis Mineralogi dan Kandungan Kimia Endapan Lumpur Sidoarjo dan Arah Pemanfaatannya

## ORIGINALITY REPORT

11%

SIMILARITY INDEX

9%

INTERNET SOURCES

8%

PUBLICATIONS

8%

STUDENT PAPERS

## PRIMARY SOURCES

- 1** Submitted to University of Greenwich  
Student Paper 1%
- 2** Tahereh Jasemi Zad, Maryani Paramita Astuti, Lokesh P. Padhye. "Fate of Environmental Pollutants", Water Environment Research, 2018  
Publication 1%
- 3** arifrohman-socialworker.blogspot.com  
Internet Source 1%
- 4** d-nb.info  
Internet Source 1%
- 5** Weimin Ran, Xiwu Luan, Yintao Lu, Xinyuan Wei, Hao Zhang, Kuo Wang, Jia Wang, Xing Wang, Dandan Zhang, Mohammad Saiful Islam. "Seismic characteristics and strontium isotope ages of the Middle Miocene Ngrayong Formation in the Madura Strait Basin: implications for the paleogeographic reconstruction of East Java", Journal of Asian Earth Sciences, 2019 1%

---

6	<a href="http://ediss.uni-goettingen.de">ediss.uni-goettingen.de</a> Internet Source	1%
7	<a href="http://etheses.uin-malang.ac.id">etheses.uin-malang.ac.id</a> Internet Source	1%
8	Isack Kandola, Alexander Pogrebnoi, Tatiana Pogrebnyaya. "Oldoinyo Lengai Volcanic Ash for Removal of Hydrogen Sulfide and Ammonia from Biogas", Journal of Materials Science and Chemical Engineering, 2018 Publication	<1%
9	Submitted to Canterbury Christ Church University Student Paper	<1%
10	Amir Karimian Torghabeh, Biswajeet Pradhan, Ashkan Jahandari. "Assessment of geochemical and sedimentological characteristics of atmospheric dust in Shiraz, southwest Iran", Geoscience Frontiers, 2019 Publication	<1%
11	Submitted to University of New England Student Paper	<1%
12	<a href="http://docplayer.info">docplayer.info</a> Internet Source	<1%
13	<a href="http://www.portalgaruda.org">www.portalgaruda.org</a> Internet Source	<1%

---

14

[www.cheric.org](http://www.cheric.org)

Internet Source

&lt;1%

15

[docobook.com](http://docobook.com)

Internet Source

&lt;1%

16

Rachel Wood. " F , A. & R , J. M. (eds) 2005. .  
Erlangen Earth Conference Series. xxxii + 1243  
pp. Berlin, Heidelberg, New York: Springer-  
Verlag. Price Euros 229.00 (+ VAT at local rate),  
SFr 387.50, £176.00, US \$299.00 (hard covers).  
ISBN 3 540 24136 1 ", Geological Magazine,  
2006

Publication

&lt;1%

17

[eprints.upnyk.ac.id](http://eprints.upnyk.ac.id)

Internet Source

&lt;1%

18

M. Dirhamsyah, Nurhaida Nurhaida.  
"Pembuatan Sirup Asam Jawa (Tamarindus  
Indica L.) Sebagai Salah Satu Usaha  
Diversifikasi Pangan Untuk Minuman Kesehatan  
di Desa Bintang Mas Kecamatan Rasau Jaya  
Kabupaten Kubu Raya", Jurnal Pengabdian, 2018

Publication

&lt;1%

19

[eprints.unsri.ac.id](http://eprints.unsri.ac.id)

Internet Source

&lt;1%

20

Submitted to Unika Soegijapranata

Student Paper

&lt;1%

21

Submitted to Syiah Kuala University

Student Paper

&lt;1%

22

Mersi Abadi, Arifudin Idrus, I Gede Budi Irawan  
Budi Irawan. "Kajian Geoteknik Untuk Desain Pit  
Tambang Batugamping Di Daerah Karang  
Dawa, Kecamatan Margasari, Kabupaten Tegal,  
Jawa Tengah", PROMINE, 2018

Publication

&lt;1%

23

H. Z. Abidin, R. J. Davies, M. A. Kusuma, H.  
Andreas, T. Deguchi. "Subsidence and uplift of  
Sidoarjo (East Java) due to the eruption of the  
Lusi mud volcano (2006–present)",  
Environmental Geology, 2008

Publication

&lt;1%

Exclude quotes

Off

Exclude matches

Off

Exclude bibliography

On